产品说明书TDS

R-0226A/B

产品描述:

R-0226A/B为改性酸酐类树脂及固化剂，色浅、低气味、低粘度，固化物硬度高、热变形温度高。

技术指标:

	R-0226A	R-0226B
外观:	无色透明液体	无色透明液体
色度（Gardner）:	1	1
粘度（cps/25℃）:	150-350	50-100
比重（25℃）:	1.16	1.15
混合比例（质量比）:	100	100

优点:

- 硬度高
- 热变形温度高
- 低粘度
- 低气味

基本特性:

混合粘度（100g/25℃）	100-300cps
固化时间（100℃）	3小时
固化时间（120℃）	2小时

用途:

- 耐高温电子封装料
- 树脂浸润工艺
- 浇注

贮存:

应密封在原包装容器内，置于0-40℃（温度不能低于0℃）的干燥地点，不可贮存于阳光下。

包装:

塑料桶或者铁桶包装。

瑞奇化工提供的所有数据在特定条件下被证明是正确的。但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任。鉴于我们的产品在加工和使用过程中会受到诸多因素的影响，客户在使用前应全面测试产品的适用性。相关产品的详细资料，请向我司销售人员索取。制订日期：2022年09月15日 A/0版。