

产品说明书TDS

环氧固化剂R-3224-8

产品描述:

R-3224-8系脂肪胺改性固化剂，它具有低粘度、色浅、低毒、固化快、低刺激性等优点。固化物的韧性好，耐化学药品性能优良，对A料不着色。特别适用于无溶剂地坪中涂。

优点:

- 色浅、对A料不着色
- 低粘度
- 韧性好
- 耐化学性能优良

用途:

- 重防腐涂料
- 环氧地坪中、底涂

贮存:

应密封在原包装容器内，置于0-40℃（温度不能低于0℃）的干燥地点，不可贮存于阳光下。

包装:

铁桶200公斤包装。

瑞奇化工提供的所有数据在特定条件下被证明是正确的。但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任。鉴于我们的产品在加工和使用过程中会受到诸多因素的影响，客户在使用前应全面测试产品的适用性。相关产品的详细资料，请向我司销售人员索取。制订日期：2022年07月20号 A/1版。

技术指标:

外观:	深红色液体
色度 (Gardner):	≤7
胺值 (高氯酸法):	355
粘度 (cps/25℃):	100-300
比重 (25℃):	1.04
活泼氢当量 (Ahew):	102
百克树脂添加量 (PHR):	53

基本特性:

可使用时间 (100g/25℃)	30分钟
薄膜干燥时间 (15g/3mm/25℃)	3小时
固化硬度ShoreD70 (15g/3mm/25℃)	7小时

以上数据配合树脂为环氧当量180-190的双酚A型