

产品说明书TDS

水性环氧补缝胶 R-8041A/B

产品描述:

R-8041A/B为水性环氧树脂及水性环氧固化剂，与水相溶性好，具有耐黄变性好、触变性好、固化物机械强度高，用水易清洗。

优点:

- 耐黄变性好
- 触变性好
- 粘结力强
- 水溶性好

用途:

- 环氧彩砂填缝
- 补缝胶

贮存:

应密封在原包装容器内，置于0-40℃（温度不能低于0℃）的干燥地点，不可贮存于阳光下。

包装:

塑料桶或者铁桶包装。

技术指标:

| | R-8041A | R-8041B |
|---------------|------------|----------|
| 外观: | 无色透明液体 | 浅黄色透明液体 |
| 色度 (Gardner): | 1 | 2 |
| 粘度 (cps/25℃): | 7000-11000 | 400-1000 |
| 比重 (25℃): | 1.15 | 1 |
| 混合比例 (质量比): | 100 | 55 |

基本特性:

| | |
|------------------|--------------|
| 混合粘度 (100g/25℃) | 1500-4500cps |
| 可使用时间 (100g/25℃) | 38分钟 |
| 固化时间 (25℃) | 18小时 |

可水擦填缝胶参考配方 (质量比):

| | A料 | B料 |
|-------|----|----|
| 8041A | 18 | / |
| 8041B | / | 10 |
| 填料 | 32 | 40 |

瑞奇化工提供的所有数据在特定条件下被证明是正确的。但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任。鉴于我们的产品在加工和使用过程中会受到诸多因素的影响，客户在使用前应全面测试产品的适用性。相关产品的详细资料，请向我司销售人员索取。制订日期：2022年07月18日 A/0版。

