

# 耐潮型超强渗透底涂

## EC1101

- 产品说明:** 由环氧树脂和胺类固化剂交联反应的的双组分溶剂型超强底涂
- 产品用途:** 适用于致密的水磨石、大理石、硬化地面和轻微潮湿基面。
- 性能特点:** 1、无填料，超强附着；亦可在轻微潮湿基面上很好附着； 2、耐碱性好；
- 施工方法:** 用中毛滚筒滚涂
- 用量:** 0.1~0.15 kg/m<sup>2</sup>（应用于有凹坑的基面时，需先把凹坑填平，再整体施工底涂，用量超过0.2 kg/m<sup>2</sup>会导致固化慢或不干）
- 储存性:** 有效储存期为一年，过期后可按质量标准检验，如符合要求可继续使用。
- 技术指标:**

项目	指标	检测标准及说明
配比（重量比）	A:B=3:1	
可使用时间	60 分钟	25℃（温度越高，可使用时间越短）
稀释剂	不建议添加	
表干（min）	15~25	25℃
实干（d）	1~2	
耐碱性（48h）	漆膜完整，不起泡，不剥落	GB/T22374-2008
附着力（级）	≤1	GB/T22374-2008
可再涂时间(h)	15~24	5~15℃
	8~15	15~30℃
	6~8	30℃以上

### 产品使用须知

- 须在环境温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 85\%$ 、基面含水率 $\leq 6\%$ 的条件下施工；基面清洁、干燥，若轻微潮湿基面也可施工；但涂装前与固化过程中（表干前）基面表面温度应高于露点 $3^{\circ}\text{C}$ 以上，以防底材与湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果；
- 施工前先将 A 组分充分搅拌均匀后，与 B 组分按比例混合均匀，视环境温度夏天充分搅拌 2~3 分钟，冬天充分搅拌 3~5 分钟，即可施工；
- 本产品 在  $25^{\circ}\text{C}$  时可使用时间为 1h 左右，冬季型号可使用时间可达到 2h，温度高时（ $30^{\circ}\text{C}$  以上）注意反应凝胶快，可使用时间缩短，请根据实际使用时的温度及施工进度确定每一次的配料量；配好的材料必须一次性用完，剩余的 A、B 组分必须密封保存；
- 贮存条件：应在阴凉干燥处密闭保存，贮存温度  $10\sim 35^{\circ}\text{C}$ ；



制造商：广州挚业化工有限公司  
供货热线：(020) 82361927 82361433-131  
网址：[www.gzzeal.com](http://www.gzzeal.com)

地址：广州市经济技术开发区蓝玉四街科技园 5 号厂房  
传真：(020) 82361360  
E-MAIL: [info@gzzeal.com](mailto:info@gzzeal.com)

# 耐潮型超强渗透底涂

## EC1101

- 运输时保证车厢环境干燥、封闭、材料码平放稳。
- 施工时请保持现场良好通风、禁止吸烟。施工时请穿戴好防护服、防毒面具和防护手套，避免吸入漆雾、避免皮肤接触到涂料。涂料溅到皮肤上要立即使用合适的清洁剂清洗干净。如溅入眼睛时，请立即用大量的水冲洗并马上就医。
- 本产品为易燃物品，储存、运输、施工时必须远离火源并保持良好的通风；一旦发生火灾使用干粉灭火器或是沙土覆盖灭火；

广州挚业化工有限公司荣获由 BSI 公司颁发的 ISO9001:2015 质量体系认证证书

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

Zeal 挚业

**Zeal 挚业**

制造商：广州挚业化工有限公司  
供货热线：(020) 82361927 82361433-131  
网 址：[www.gzzeal.com](http://www.gzzeal.com)

地 址：广州市经济技术开发区蓝玉四街科技园 5 号厂房  
传 真：(020) 82361360  
E-MAIL: [info@gzzeal.com](mailto:info@gzzeal.com)