

透明环氧底涂

EC1103

产品说明: 由环氧树脂和胺类固化剂交联反应的的双组分无溶剂型底涂

产品用途: 适用于对气味要求高的封闭环境使用, 常规基面;

性能特点:

- 1、VOC 符合国标无溶剂要求、无填料、颜色浅 (颜色接近透明);
- 2、耐碱性好; 良好的耐黄变性。
- 3、粘度偏高; 可厚涂, 可作中涂批砂刮腻子使用, 可做压砂中涂或低价彩砂清漆

施工方法: 用中毛滚筒滚涂或刮涂

用 量: 0.1~1 kg/m² (视基面情况而定)

储 存 性: 有效储存期为一年, 过期后可按质量标准检验, 如符合要求可继续使用。

技术指标:

| 项目 | 指标 | 检测标准及说明 |
|-----------|----------------------------|---------------------|
| 配比 (重量比) | A:B=2:1 | |
| 可使用时间 | 20 分钟 | 25℃ (温度越高, 可使用时间越短) |
| 稀释剂 | 根据客户使用需求可添加 3-5%, 但需先测试相容性 | |
| 凝 胶 (h) | 30 分钟 | 25℃ |
| 实 干 (d) | 1~2 | |
| 耐碱性 (48h) | 漆膜完整, 不起泡, 不剥落 | GB/T22374-2008 |
| 附着力 (级) | ≤1 | GB/T22374-2008 |
| 可再涂时间 | 24-48 | 5~15℃ |
| | 15-24 | 15~30℃ |
| | 6~15 | 30℃以上 |

产品使用须知

- 须在环境温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 85\%$ 、基面含水率 $\leq 6\%$ 的条件下施工; 基面清洁、干燥; 涂装前与固化过程中 (表干前) 基面表面温度应高于露点 3°C 以上, 以防底材与湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果;
- 施工前先将 A 组分充分搅拌均匀后, 与 B 组分按比例混合均匀, 视环境温度夏天充分搅拌 2~3 分钟, 冬天充分搅拌 3~5 分钟, 即可施工;
- 本产品在 25°C 时可使用时间为 30min 左右, 冬季型号可使用时间接近, 温度高时 (30° 以上) 注意反应凝胶快, 可使用时间缩短, 请根据实际使用时的温度及施工进度确定每一次的配料量; 配好的材料必须一次性用完, 剩余的 A、B 组分必须密封保存;

Zeal 业 制造商: 广州业化工有限公司
82361927 82361433-131
E-MAIL: info@gzzeal.com

地 址: 广州市黄埔双沙工业区富达路供货热线: (020)
传 真: (020)82361360 网 址: www.gzzeal.com

透明环氧底涂

EC1103

- 贮存条件：应在阴凉干燥处密闭保存，贮存温度 10~35℃；
- 运输时保证车厢环境干燥、封闭、材料码平放稳。
- 施工时请保持现场良好通风、禁止吸烟。施工时请穿戴好防护服、防毒面具和防护手套，避免吸入漆雾、避免皮肤接触到涂料。涂料溅到皮肤上要立即使用合适的清洁剂清洗干净。如溅入眼睛时，请立即用大量的水冲洗并马上就医。
- 本产品为易燃物品，储存、运输、施工时必须远离火源并保持良好的通风；一旦发生火灾使用干粉灭火器或是沙土覆盖灭火；

广州挚业化工有限公司荣获由 BSI 公司颁发的 ISO9001:2015 质量体系认证证书

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业

Zeal 业 制造商：广州挚业化工有限公司
82361927 82361433-131
E-MAIL: info@gzzeal.com

地 址：广州市黄埔双沙工业区富达路供货热线：（020）
传 真：（020）82361360 网 址：www.gzzeal.com