

# 无溶剂环氧底涂

## EC1200

- 产品说明:** 由环氧树脂和胺类固化剂交联反应的的双组分无溶剂型底涂
- 产品用途:** 适用于对气味要求高的封闭环境使用, 常规基面;
- 性能特点:**
- 1、无填料、低气味、颜色浅、;
  - 2、高固含, 低溶剂, 粘度高;
  - 3、可用于高倍压砂, 中涂批砂刮腻子;
- 施工方法:** 用中毛滚筒滚涂
- 用量:** 0.1~0.3 kg/m<sup>2</sup> (视基面情况而定)
- 储存性:** 有效储存期为半年, 过期后可按质量标准检验, 如符合要求可继续使用。

### 技术指标:

项目	指标	检测标准及说明
配比 (重量比)	A:B=5:3	
可使用时间	15-20 分钟	25°C (温度越高, 可使用时间越短)
稀释剂	根据客户使用情况可推荐添加 3-5%, 但需客户测试添加后的相容性	
凝胶 (min)	25	25°C
实干 (d)	1	
耐碱性 (48h)	漆膜完整, 不起泡, 不剥落	GB/T22374-2008
附着力 (级)	≤1	GB/T22374-2008
可再涂时间	10~15	5~15°C
	8~10	15~30°C
	6~8	30°C 以上

### 产品使用须知

- 须在环境温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 85\%$ 、基面含水率 $\leq 6\%$ 的条件下施工; 基面清洁、干燥; 涂装前与固化过程中 (表干前) 基面表面温度应高于露点  $3^{\circ}\text{C}$  以上, 以防底材与湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果;
- 施工前先将 A 组分充分搅拌均匀后, 与 B 组分按比例混合均匀, 视环境温度夏天充分搅拌 2~3 分钟, 冬天充分搅拌 3~5 分钟, 即可施工;
- 本产品在  $25^{\circ}\text{C}$  时可使用时间为 15min 左右, 冬季型号可使用时间接近, 温度高时 ( $30^{\circ}$  以上) 注意反应凝胶快, 可使用时间缩短, 请根据实际使用时的温度及施工进度确定每一次的配料量; 配好的材料



制造商: 广州挚业化工有限公司

地址: 广州经济技术开发区青年路 336 号科瑞大厦副楼四楼

供货热线: (020) 82057127 82057070

网址: [www.gzzeal.com](http://www.gzzeal.com)

传真: (020) 82361360

E-MAIL: [info@gzzeal.com](mailto:info@gzzeal.com)

# 无溶剂环氧底涂

## EC1200

必须一次性用完，剩余的 A、B 组分必须密封保存；

- 贮存条件：应在阴凉干燥处密闭保存，贮存温度 10~35℃；
- 运输时保证车厢环境干燥、封闭、材料码平放稳。
- 施工时请保持现场良好通风、禁止吸烟。施工时请穿戴好防护服、防毒面具和防护手套，避免吸入漆雾、避免皮肤接触到涂料。涂料溅到皮肤上要立即使用合适的清洁剂清洗干净。如溅入眼睛时，请立即用大量的水冲洗并马上就医。
- 本产品为易燃物品，储存、运输、施工时必须远离火源并保持良好的通风；一旦发生火灾使用干粉灭火器或是沙土覆盖灭火；

广州挚业化工有限公司荣获由 BSI 公司颁发的 ISO9001:2015 质量体系认证证书



制造商：广州挚业化工有限公司

地址：广州经济技术开发区青年路 336 号科瑞大厦副楼四楼

供货热线：(020) 82057127 82057070

网址：[www.gzzeal.com](http://www.gzzeal.com)

传真：(020) 82361360

E-MAIL: [info@gzzeal.com](mailto:info@gzzeal.com)