

通用型环氧底涂

Y106

- 产品说明:** 由环氧树脂和胺类固化剂交联反应的的双组分溶剂型通用底涂
- 产品用途:** 适用于达到养护期的混凝土基面。(不推荐用于比较疏松基面和高密度基面)
- 性能特点:**
- 1、低粘度，很好的成膜性，能深层渗透基面，补强基面强度；
 - 2、不发白；附着力好，韧性好。
 - 3、粘度低，易施工；性价比高。
- 施工方法:** 用中毛滚筒滚涂划刮涂
- 推荐用量:** 0.1—0.3 kg/m² (视基面情况而定，用量高于 0.3KG/m²，固化较慢，有可能出现不固化情况，影响中涂层施工)
- 储存性:** 有效储存期为一年，过期后可按质量标准检验，如符合要求可继续使用。
- 技术指标:**

项目	指标	检测标准及说明
配比 (重量比)	A:B=2:1	
可使用时间	20 分钟	25℃ (温度越高，可使用时间越短)
稀释剂	不推荐添加	
表干 (min)	60~120	25℃
实干 (d)	1~2	
耐碱性 (48h)	漆膜完整，不起泡，不剥落	GB/T22374-2008
附着力 (级)	≤1	GB/T22374-2008
可再涂时间	5-15℃	15-24 小时
	15-30℃	8-12 小时
	30℃以上	4-6 小时

产品使用须知

- 须在环境温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 85\%$ 、基面含水率 $\leq 6\%$ 的条件下施工；基面清洁、干燥；涂装前与固化过程中（表干前）基面表面温度应高于露点 3°C 以上，以防底材与湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果；
- 施工前先将 A 组分充分搅拌均匀后，与 B 组分按比例混合，视环境温度夏天充分搅拌 2~3 分钟，冬天充分搅拌 3~5 分钟，即可施工；
- 本产品 在 25°C 时可使用时间为 1h 左右，冬季型号可使用时间可达到 2h，温度高时（30 度以上）注意



制造商：广州攀业化工有限公司

地址：广州经济技术开发区青年路 336 号科瑞大厦副楼四楼

供货热线：(020) 82057127 82057070

网址：www.gzzeal.com

传真：(020) 82361360

E-MAIL: info@gzzeal.com

通用型环氧底涂

Y106

反应凝胶快，可使用时间缩短，请根据实际使用时的温度及施工进度确定每一次的配料量；配好的材料必须一次性用完，剩余的 A、B 组分必须密封保存；

- 贮存条件：应在阴凉干燥处密闭保存，贮存温度 10~35℃；低于 10℃ 条件下贮存，色漆组份可能会发生结晶状态，可用水浴加热法加热 3-5 小时解除结晶状态，不影响固化效果，但面涂需用 120 目滤网过滤后使用。
- 运输时保证车厢环境干燥、封闭、材料码平放稳。
- 施工时请保持现场良好通风、禁止吸烟。施工时请穿戴好防护服、防毒面具和防护手套，避免吸入漆雾、避免皮肤接触到涂料。涂料溅到皮肤上要立即使用合适的清洁剂清洗干净。如溅入眼睛时，请立即用大量的水冲洗并马上就医。
- 本产品为易燃物品，储存、运输、施工时必须远离火源并保持良好的通风；一旦发生火灾使用干粉灭火器或是沙土覆盖灭火；

广州挚业化工有限公司荣获由 BSI 公司颁发的 ISO9001:2015 质量体系认证证书



制造商：广州挚业化工有限公司

地址：广州经济技术开发区青年路 336 号科瑞大厦副楼四楼

供货热线：(020) 82057127 82057070

网址：www.gzzeal.com

传真：(020) 82361360

E-MAIL: info@gzzeal.com